

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 6396/20

OBSERVAÇÕES:

1 – O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

-----X-----

Brusque, 31 de Julho de 2020.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 6397/20

Cliente: ON LINE COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI EPP - CLASSICS BOLSAS
A/C: SERGIO
Endereço: RUA GUMERCINDO BOZA, Nº17636
JARDIM NOVOS HORIZONTES - CAMPO MAGRO - PR
CEP: 83535-000 **Contato:** (41) 3677-6863

Data de recebimento: 21/07/2020

Data de realização 21/07 a 28/07/2020
do(s) ensaio(s):

MÉTODO: SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL
(40°C) – 10 UNIDADES DE ESFERA – DETERGENTE ECE COM FOSFATO
NORMA: ABNT NBR ISO 105 C06/2010 – ENSAIO A1S

RESULTADOS DE ENSAIO

AMOSTRA – TECIDO 01 - MISTO

MIGRAÇÃO POLIÉSTER	= 5
MIGRAÇÃO POLIAMIDA	= 4/5
ALTERAÇÃO	= 5

Obs:

GRAU DE ALTERAÇÃO EM TONALIDADES E RESISTÊNCIA

ÍNDICE	SIGNIFICADO
5-----	NEGLIGENCIÁVEL OU NÃO SE ALTERA
4-----	ALTERA-SE LEVEMENTE
3-----	ALTERA-SE UM POUCO
2-----	ALTERA-SE CONSIDERAVELMENTE
1-----	MUITO ALTERADO

GRAU DE ATRITO E TRANSFERÊNCIA DE COR

ÍNDICE	SIGNIFICADO
5-----	NEGLIGENCIÁVEL OU NÃO SE TRANSFERE
4-----	TRANSFERE LEVEMENTE
3-----	TRANSFERE UM POUCO
2-----	TRANSFERE CONSIDERAVELMENTE
1-----	TRANSFERE MUITO

OBSERVAÇÕES:

1 – O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

-----X-----

Brusque, 31 de Julho de 2020.

SENAI/SC em Brusque**LAFITE – LABORATÓRIO DE ENSAIOS QUÍMICO TÊXTEIS**

Av. 1º de maio, 670, CEP: 88.353-202, CP 206 – Brusque / SC

Fone/Fax: 047- 3251- 8905 E-mail: lafite@sc.senai.br

**EMPRESA: ON LINE COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA**

RUA ESTRADA DO CERNE, 18014 – SALA 05 – B. NOVOS HORIZONTES

CAMPO MAGRO – PR / CEP: 83535-000

A/C: Sr. SÉRGIO**FONE: (41) 3373-3654**

DATA DA REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 22 à 29/06/2018

DATA DA EMISSÃO DO RELATÓRIO: 29/06/2018

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 2607/18

Página: 01 de 01

O RESULTADO DESTES ENSAIOS REFERE-SE SOMENTE A AMOSTRA DE TECIDO - ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO QUÍMICO TÊXTIL DO SENAI/SC BRUSQUE.

RESULTADOS DOS ENSAIOS**COR DA AMOSTRA BASEADO NO PANTONE TÊXTIL – TPX**


AMOSTRA – CORDOBA PRETO

PANTONE = 19-0303 TPX

Temperatura : 20°C +/- 2°C

Umidade : 65% +/- 4%

Reprodução permitida somente por completo.


Técnico Laboratório Químico**Adécio Gamba**

CRQ nº 13100094

-----Final do Relatório-----

**SENAI/SC em Brusque**

LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS QUÍMICOS TÊXTEIS
Av. 1º de maio, 670, CEP: 88.353-202, CP 206 - Brusque / SC
Fone/Fax: 047- 3251- 8905 E-mail: lafite@sc.senai.br

"Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0091".

EMPRESA: ON LINE COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA
RUA ESTRADA DO CERNE, 18014 - SALA 05 - B. NOVOS HORIZONTES
CAMPO MAGRO - PR / CEP: 83535-000

A/C: Sr. SÉRGIO
FONE: (41) 3373-3654

DATA DA REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 27/06/2018

DATA DA EMISSÃO DO RELATÓRIO: 29/06/2018.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 2606/18
Página: 01 de 01

O RESULTADO DESTES ENSAIOS REFERE-SE SOMENTE A AMOSTRA DE TECIDO - ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO QUÍMICO TÊXTIL DO SENAI/SC BRUSQUE.

ANÁLISE QUALITATIVA e QUANTITATIVA DE FIBRAS

MÉTODO: NORMA 20/13 e 20A/14 DA AATCC

RESULTADOS DOS ENSAIOS

AMOSTRA - CORDOBA PRETO

POLIÉSTER = 100,00 %

Temperatura : 20°C +/- 2°C
Umidade : 65% +/- 4%

Reprodução permitida somente por completo.

Técnico Laboratório Químico
Adécio Gamba
CRQ nº 13100094

-----Final do Relatório-----

SENAI/SC em Brusque

LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS
 Av. 1º de maio, 670, CEP: 88.353-202, CP 206 - Brusque / SC
 Fone/Fax: 047- 3251- 8905 E-mail: lafite@sc.senai.br

Ensaio
 ABNT NBR
 ISO/IEC 17025



CRL 0091

"Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0091".

EMPRESA: ON LINE COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA
 RUA ESTRADA DO CERNE, 18014 - SALA 05 - B. NOVOS HORIZONTES
 CAMPO MAGRO - PR / CEP: 83535-000

A/C: Sr. SÉRGIO
FONE: (41) 3373-3654

DATA DA REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 28/06/2018

DATA DA EMISSÃO DO RELATÓRIO: 02/07/2018.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 1960/18

Página: 01 de 01

RELATÓRIO REFERENTE AO ENSAIO EFETUADO EM UMA AMOSTRA DE TECIDO - ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS DO SENAI/SC EM BRUSQUE.

EQUIPAMENTO UTILIZADO : BALANÇA MICRONAL

AMOSTRA	ENSAIO	NORMA	RESULTADO
CORDOBA PRETO	GRAMATURA	ABNT NBR 10591/08	207,32 g/m²

Obs - Para gramatura: a tolerância admitida entre os resultados obtidos é de +/- 5%.

Temperatura: 20,3 °C

Umidade: 66,0 %

Reprodução permitida somente por completo.

Técnico do Laboratório Físico

Adécio Gamba

CRQ nº 13100094

-----Final do Relatório-----

SENAI/SC em Brusque**LAFITE – LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS**

Av. 1º de maio, 670, CEP: 88.353-202, CP 206 – Brusque / SC

Fone/Fax: 047- 3251 - 8905 E-mail: lafite@sc.senai.br

EMPRESA: ON LINE COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA**A/C: Sr. SÉRGIO**

RUA ESTRADA DO CERNE, 18014 – SALA 05 – B. NOVOS HORIZONTES

CAMPO MAGRO – PR / CEP: 83535-000

FONE: (41) 3373-3654

DATA DA REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 09/07/2018

DATA DA EMISSÃO DO RELATÓRIO: 10/07/2018

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 2091/18

Página: 01 de 01

RELATÓRIO REFERENTE AO ENSAIO EFETUADO EM AMOSTRA DE TECIDO – ENVIADA AO LAFITE – LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS DO SENAI/SC EM BRUSQUE.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS: MICRÔMETRO

AMOSTRA	ENSAIO	NORMA	RESULTADO
CORDOBA PRETO	ESPESSURA	ABNT NBR 13371/05	0,45 mm

Temperatura: 19,4 °C

Umidade: 61,2 %

Reprodução permitida somente por completo.

Técnico Lab. Físico Têxtil

Adécio Gamba

CRQ nº 13100094

Final do Relatório

SENAI/SC em Brusque**LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS**

Av. 1º de maio, 670, CEP: 88.353-202, CP 206 - Brusque / SC

Fone/Fax: 047- 3251- 8905 E-mail: lafite@sc.senai.br

**"Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0091".****EMPRESA: ON LINE COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA**

RUA ESTRADA DO CERNE, 18014 - SALA 05 - B. NOVOS HORIZONTES

CAMPO MAGRO - PR / CEP: 83535-000

A/C: Sr. SÉRGIO**FONE: (41) 3373-3654**

DATA DA REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 29/06/2018

DATA DA EMISSÃO DO RELATÓRIO: 02/07/2018.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 1961/18

Página: 01 de 02

RELATÓRIO REFERENTE AO ENSAIO EFETUADO EM AMOSTRA DE TECIDO - ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS DO SENAI/SC EM BRUSQUE.**EQUIPAMENTO UTILIZADO: BALANÇA SPINLAB**

Temperatura: 20,0 °C

Umidade: 67,4%

Reprodução permitida somente por completo.

Técnico do Laboratório Físico

Adécio Gamba

CRQ nº 13100094



Número: 1967/18
Página: 02 de 02

AMOSTRA	ENSAIO	NORMA	RESULTADO
CORDOBA PRETO	TÍTULO TRAMA	ABNT NBR 13216/94	Dtex: 856,54 Denier: 770,88 CV %: 0,61
	TÍTULO URDUME	ABNT NBR 13216/94	Dtex: 431,07 Denier: 387,97 CV %: 1,06

Obs. - Para ensaios de título: Comprimento do corpo de prova; 100mm / Pré tensão: 5 / número de corpos de prova: 25

-----Final do Relatório-----

SENAI/SC em Brusque

LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS

Av. 1º de maio, 670, CEP: 88.353-202, CP 206 - Brusque / SC

Fone/Fax: 047- 3251- 8905 E-mail: lafite@sc.senai.br

Ensaio
ABNT NBR
ISO/IEC 17025

CRL 0091

"Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0091".**EMPRESA: ON LINE COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA****A/C: Sr. SÉRGIO**

RUA ESTRADA DO CERNE, 18014 - SALA 05 - B. NOVOS HORIZONTES

CAMPO MAGRO - PR / CEP: 83535-000

FONE: (41) 3373-3654**DATA DA REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 10/07/2018****DATA DA EMISSÃO DO RELATÓRIO: 10/07/2018.****RELATÓRIO DE ENSAIO**

Número: 2090/18

Página: 01 de 01

RELATÓRIO REFERENTE AO ENSAIO EFETUADO EM AMOSTRA DE TECIDO - ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS DO SENAI/SC EM BRUSQUE.**EQUIPAMENTO UTILIZADO: LÚPA**


AMOSTRA	ENSAIO	NORMA	RESULTADO
CORDOBA PRETO	DENSIDADE TRAMA	ABNT NBR 10588/15	14,48 fios/cm 36,78 fios/m
	DENSIDADE URDUME	ABNT NBR 10588/15	19,60 fios/cm 49,78 fios/m

Obs : Para densidade de fios: Tolerância admitida de +/- 2% .

Temperatura: 18,1 °C

Umidade: 64,7 %

Reprodução permitida somente por completo.


Técnico do Lab. Físico Têxtil
Adécio Gamba
CRO nº 13100094

-----Final do Relatório-----


SENAI/SC em Brusque**LAFITE – LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS**
Av. 1º de maio, 670, CEP: 88.353-202, CP 206 – Brusque / SC
Fone/Fax: 047- 3251 - 8905 E-mail: lafite@sc.senai.br**EMPRESA: ON LINE COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA**
RUA ESTRADA DO CERNE, 18014 – SALA 05 – B. NOVOS HORIZONTES
CAMPO MAGRO – PR / CEP: 83535-000**A/C: Sr. SÉRGIO**
FONE: (41) 3373-3654

DATA DA REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 29/06/2018

DATA DA EMISSÃO DO RELATÓRIO: 02/07/2018

RELATÓRIO DE ENSAIONúmero: 1962/18
Página: 01 de 02RELATÓRIO REFERENTE A ENSAIOS EFETUADOS EM AMOSTRA DE TECIDO - ENVIADA AO
LAFITE – LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS DO SENAI/SC BRUSQUE.**EQUIPAMENTO UTILIZADO:** DINAMÔMETRO EMICTemperatura: 20,0 °C
Umidade: 67,4%

Reprodução permitida somente por completo.


Técnico Laboratório Físico
Adécio Gamba
CRQ nº 13100094



AMOSTRA	ENSAIO	NORMA	RESULTADO
CORDOBA PRETO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO TRAMA	ABNT NBR 11912/16	152,9 kgf 1500 N CV: 2,64 %
	ALONGAMENTO TRAMA	ABNT NBR 11912/16	27,77 % CV: 2,53 %
	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO URDUME	ABNT NBR 11912/16	111,4 kgf 1092 N CV: 2,46 %
	ALONGAMENTO URDUME	ABNT NBR 11912/16	30,52 % CV: 1,49 %

-----Final do Relatório-----

LAFITE – Laboratório de Ensaios Físicos e Químicos Têxteis
Av. Primeiro de Maio, nº 670 – Bairro: 1º de Maio – Brusque – SC – CEP: 88353-202
Fone: (47) 3251-8905 E.mail: lafite@sc.senai.br

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8625/19

Cliente: ON LINE COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI EPP
A/C: SÉRGIO
Endereço: RUA GUMERCINDO BOZA, Nº17636
JARDIM NOVOS HORIZONTES - CAMPO MAGRO - PR
CEP: 83535-000 **Contato:** (41) 3677-6863



Data de recebimento: 09/09/2019 **Data de realização do(s) ensaio(s):** 10/09/2019

MÉTODO: ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE FIBRAS
NORMAS 20:2013 E 20A:2014 DA AATCC

RESULTADOS DE ENSAIO

AMOSTRA – POLIÉSTER 2

POLIÉSTER = 100,00 %

OBSERVAÇÕES:

1 – O resultado obtido se refere somente à amostra conforme recebida. Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

2 – Ambiente: Temperatura = (20 ± 2) °C e UR = (65 ± 4) %.

Brusque, 10 de Setembro de 2019.

Signatário Autorizado

Adécio Gamba
CRQ nº 13100094

-----Final do Relatório-----

LAFITE – Laboratório de Ensaios Físicos e Químicos Têxteis
Av. Primeiro de Maio, nº 670 – Bairro: 1º de Maio – Brusque – SC – CEP: 88353-202
Fone: (47) 3251-8905 E-mail: lafite@sc.senai.br

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8617/19



Cliente: ON LINE COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI EPP
A/C: SÉRGIO
Endereço: RUA GUMERCINDO BOZA, Nº17636
JARDIM NOVOS HORIZONTES - CAMPO MAGRO - PR
CEP: 83535-000 **Contato:** (41) 3677-6863

Data de recebimento: 09/09/2019 **Data de realização do(s) ensaio(s):** 16/09/2019

MÉTODO: GRAMATURA DE TECIDOS PLANOS E MALHAS – NORMA: ABNT NBR 10591/2008
EQUIPAMENTO: BALANÇA MICRONAL

RESULTADOS DE ENSAIO

AMOSTRA	RESULTADO
POLIÉSTER 2	349,84 g/m²

Obs – Para gramatura: a tolerância admitida entre os resultados obtidos é de +/- 5%.

OBSERVAÇÕES:

- 1 – O resultado obtido se refere somente à amostra conforme recebida. Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.
- 2 – Ambiente: Temperatura = $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ e UR = $(65 \pm 4) \%$.

Brusque, 18 de Setembro de 2019.

Signatário Autorizado
Adécio Gamba
CRQ nº 13100094

Final do Relatório

LAFITE – Laboratório de Ensaios Físicos e Químicos Têxteis
Av. Primeiro de Maio, nº 670 – Bairro: 1º de Maio – Brusque – SC – CEP: 88353-202
Fone: (47) 3251-8905 E.mail: lafite@sc.senai.br

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8619/19

Cliente: ON LINE COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI EPP
A/C: SÉRGIO
Endereço: RUA GUMERCINDO BOZA, Nº17636
JARDIM NOVOS HORIZONTES - CAMPO MAGRO - PR
CEP: 83535-000 **Contato:** (41) 3677-6863

Data de recebimento: 09/09/2019

Data de realização 17/09/2019
do(s) ensaio(s):

MÉTODO: ESPESSURA DE MATERIAL TÊXTIL – NORMA: ABNT NBR 13371/2005

EQUIPAMENTO: MICRÔMETRO

RESULTADOS DOS ENSAIOS

AMOSTRA	RESULTADO
POLIÉSTER 2	0,48 mm

OBSERVAÇÕES:

1 – O resultado obtido se refere somente à amostra conforme recebida. Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

2 – Ambiente: Temperatura = $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ e UR = $(65 \pm 4) \%$.

Brusque, 18 de Setembro de 2019.


Signatário Autorizado
Adécio Gamba
CRQ nº 13100094

-----Final do Relatório-----

LAFITE – Laboratório de Ensaios Físicos e Químicos Têxteis
Av. Primeiro de Maio, nº 670 – Bairro: 1º de Maio – Brusque – SC – CEP: 88353-202
Fone: (47) 3251-8905 E.mail: lafite@sc.senai.br

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8618/19

Cliente: ON LINE COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI EPP
A/C: SÉRGIO
Endereço: RUA GUMERCINDO BOZA, Nº17636
JARDIM NOVOS HORIZONTES - CAMPO MAGRO - PR
CEP: 83535-000 **Contato:** (41) 3677-6863



Data de recebimento: 09/09/2019 **Data de realização do(s) ensaio(s):** 17/09/2019

MÉTODO: TÍTULO DO FIO EM AMOSTRAS REDUZIDAS – NORMA: ABNT NBR 13216/1994
EQUIPAMENTO: BALANÇA SHIMADZU

RESULTADOS DE ENSAIO

AMOSTRA		RESULTADO
POLIÉSTER 2	TRAMA	Tex: 30,83 Dtex: 308,35 Denier: 277,51 CV %: 0,78
	URDUME	Tex: 19,38 Dtex: 193,78 Denier: 174,40 CV %: 0,98

Obs. - Para ensaios de título: Comprimento do corpo de prova: 100mm / Pré tensão: 5 número de corpos de prova: 25

OBSERVAÇÕES:

- 1 – Os resultados obtidos se referem somente à amostra conforme recebida. Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.
- 2 – Ambiente: Temperatura = $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ e UR = $(65 \pm 4) \%$.

Brusque, 18 de Setembro de 2019.

Signatário Autorizado
Adécio Gamba
CRQ nº 13100094

-----Final do Relatório-----

LAFITE – Laboratório de Ensaios Físicos e Químicos Têxteis
Av. Primeiro de Maio, nº 670 – Bairro: 1º de Maio – Brusque – SC – CEP: 88353-202
Fone: (47) 3251-8905 E.mail: lafite@sc.senai.br

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8620/19

Cliente: ON LINE COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI EPP
A/C: SÉRGIO
Endereço: RUA GUMERCINDO BOZA, Nº17636
JARDIM NOVOS HORIZONTES - CAMPO MAGRO - PR
CEP: 83535-000 **Contato:** (41) 3677-6863

Data de recebimento: 09/09/2019

Data de realização 17/09/2019
do(s) ensaio(s):

MÉTODO: ESTRUTURA DE TECIDO PLANO

NORMA: ABNT NBR 12546/2017

EQUIPAMENTO: LUPA

RESULTADOS DOS ENSAIOS

AMOSTRA	RESULTADO
POLIÉSTER 2	Tela 1x1.

OBSERVAÇÕES:

1 – Os resultados obtidos se referem somente às amostras conforme recebidas. Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

2 – Ambiente: Temperatura = (20 ± 2) °C e UR = (65 ± 4) %.

Brusque, 18 de Setembro de 2019.

Signatário Autorizado

Adécio Gamba
CRQ nº 13100094

LAFITE – Laboratório de Ensaios Físicos e Químicos Têxteis
Av. Primeiro de Maio, nº 670 – Bairro: 1º de Maio – Brusque – SC – CEP: 88353-202
Fone: (47) 3251-8905 E.mail: lafite@sc.senai.br

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8621/19

Cliente: ON LINE COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI EPP
A/C: SÉRGIO
Endereço: RUA GUMERCINDO BOZA, Nº17636
JARDIM NOVOS HORIZONTES - CAMPO MAGRO - PR
CEP: 83535-000 **Contato:** (41) 3677-6863

Data de recebimento: 09/09/2019

Data de realização do(s) ensaio(s): 17/09/2019

MÉTODO: ABRASÃO – NORMA: ASTM D 3884/2009

EQUIPAMENTO: ABRASÔMETRO

RESULTADOS DOS ENSAIOS

AMOSTRA	RESULTADO
POLIÉSTER 2	O tecido foi submetido a 6000 ciclos e não desgastou.

OBSERVAÇÕES:

- 1 – O resultado obtido se refere somente à amostra conforme recebida. Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.
- 2 – Ambiente: Temperatura = $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ e UR = $(65 \pm 4) \%$.

Brusque, 18 de Setembro de 2019.

Signatário Autorizado
Adécio Gamba
CRQ nº 1310094

Final do Relatório

LAFITE – Laboratório de Ensaios Físicos e Químicos Têxteis
Av. Primeiro de Maio, nº 670 – Bairro: 1º de Maio – Brusque – SC – CEP: 88353-202
Fone: (47) 3251-8905 E.mail: lafite@sc.senai.br

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8622/19

Cliente: ON LINE COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI EPP
A/C: SÉRGIO
Endereço: RUA GUMERCINDO BOZA, Nº17636
JARDIM NOVOS HORIZONTES - CAMPO MAGRO - PR
CEP: 83535-000 **Contato:** (41) 3677-6863

Data de recebimento: 09/09/2019

Data de realização 17/09/2019
do(s) ensaio(s):

MÉTODO: RESISTÊNCIA AO RASGO DE TECIDOS PLANOS – NORMA: ASTM D 1424/2019

CONDIÇÃO DO CORPO DE PROVA: CONDICIONADO

EQUIPAMENTO: ELMENDORF COM CAPACIDADE DE 1600g a 6400g COM GARRAS MANUAIS.

RESULTADOS DOS ENSAIOS

AMOSTRA	SENTIDO	RESULTADO
POLIÉSTER 2	RESISTÊNCIA AO RASGO - TRAMA	3699,20 g 3,70 Kgf 36,30 N 7,18 CV%
	RESISTÊNCIA AO RASGO - URDUME	4364,80 g 4,36 Kgf 42,83 N 3,80 CV%

Obs: Pêndulo 6400g.

OBSERVAÇÕES:

1 – O resultado obtido se refere somente à amostra conforme recebida. Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

2 – Ambiente: Temperatura = $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ e UR = $(65 \pm 4) \%$.

Brusque, 18 de Setembro de 2019.


Signatário Autorizado
Adécio Gamba
CRQ nº 13100094

Final do Relatório

LAFITE – Laboratório de Ensaios Físicos e Químicos Têxteis
Av. Primeiro de Maio, nº 670 – Bairro: 1º de Maio – Brusque – SC – CEP: 88353-202
Fone: (47) 3251-8905 E.mail: lafite@sc.senai.br

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8623/19

Cliente: ON LINE COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI EPP
A/C: SÉRGIO
Endereço: RUA GUMERCINDO BOZA, Nº17636
JARDIM NOVOS HORIZONTES - CAMPO MAGRO - PR
CEP: 83535-000 **Contato:** (41) 3677-6863

Data de recebimento: 09/09/2019

Data de realização 16/09/2019
do(s) ensaio(s):

MÉTODO: RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E ALONGAMENTO DE TECIDOS (TIRA)

NORMA ABNT NBR 11912/2016

CONDIÇÃO DO CORPO DE PROVA: CONDICIONADO

EQUIPAMENTO: EMIC DL2000 – DISTÂNCIA ENTRE GARRAS (200mm).

RESULTADOS DOS ENSAIOS

AMOSTRA	ENSAIO	RESULTADO
POLIÉSTER 2	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO TRAMA	51,41 kgf 504,2 N 50,42 daN CV: 2,18 %
	ALONGAMENTO TRAMA	22,92 % CV: 7,11 %
	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO URDUME	65,08 kgf 638,3 N 63,83 daN CV: 2,43 %
	ALONGAMENTO URDUME	34,44 % CV: 2,29 %

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 8623/19

OBSERVAÇÕES:

- 1 – Os resultados obtidos se referem somente à amostra conforme recebida. Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.
- 2 – Ambiente: Temperatura = (20 ± 2) °C e UR = (65 ± 4) %.

Brusque, 18 de Setembro de 2019.



Signatário Autorizado

Adécio Gamba
CRQ nº 13100094

-----Final do Relatório-----



**A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA
MICRORREGIÃO DO
MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP**

PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2021

LOTE 01

LAUDOS

SUBITEM 1.4

LICITANTE:

**WR CALÇADOS EIRELI
CNPJ N° 25.369.684/0001-24**

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 6310/20

Cliente: LOTUS COMÉRCIO LTDA – ME
A/C: GABRIELA
Endereço: RUA DOIS DE SETEMBRO, Nº 1395 SALA 13
ITUUPAVA NORTE - BLUMENAU - SC
CEP: 89052-001 **Contato:** (47) 3337-0120

Data de recebimento: 17/07/2020 **Data de realização do(s) ensaio(s):** 21/07/2020

MÉTODO: ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE FIBRAS
NORMAS 20:2013 E 20A:2018 DA AATCC

RESULTADOS DE ENSAIO

AMOSTRA – MÁSCARA DE PROTEÇÃO DUPLA	ALGODÃO	= 77,40 %
	POLIAMIDA	= 15,30 %
	POLIÉSTER	= 5,70 %
	ELASTODIENO	= 1,10 %
	ELASTANO	= 0,50 %

OBSERVAÇÕES:

- 1 – O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.
- 2 – Ambiente: Temperatura = $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ e UR = $(65 \pm 4) \%$.

X

Brusque, 23 de Julho de 2020.

WR CALÇADOS EIRELI

CNPJ n° 25.369.684/0001-24 e IE n° 002808256.00-02

Avenida Julião Arbex, n° 00020 – Pavimento 1, Centro, Três Corações/MG
CEP 37.410-109, E-mail: licitacao01@centerdistribuidora.com.br – Tel.: (35) 3235-1001



Três Corações, MG, 23 de julho de 2021

Em resposta ao resultado da avaliação dos laudos entregues para a Prefeitura de Embu das Artes em nome da marca LOTUS, segue material explicativo:

Conforme Portaria n° 296, de 12 de junho de 2019 do MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO, disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002583.pdf>, as tolerâncias dos ensaios físicos-químicos da NORMA 20:2013 E 20A:2014 DA AATCC, se encontra no item abaixo:

7. Será admitida uma tolerância de $\pm 3\%$, para cada fibra têxtil ou filamento têxtil em separado. Essa tolerância é a diferença entre os percentuais indicados e aqueles que resultem da análise e não será aplicada ao disposto nos itens 6, 8.1 e 10.

Obs: Estes números são contados como pontos para mais ou para menos e não como %.

Sendo assim, o laudo de composição da máscara solicitado no **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2020** e Processo n° **12.336/2020**, está dentro da tolerância da norma técnica, conforme apresentado abaixo:

Máscaras de Proteção Lavável dupla camada de algodão, composição 77% ALGODÃO - 15% POLIAMIDA – 6% POLIÉSTER – 1% ELASTODIENO – 1 % ELASTANO.

Tabela de tolerâncias do resultado do relatório 6310/20:

	Tolerância (-3)	Composição exigida	Tolerância (+3)	Resultado Laudo
Algodão	74%	77%	80%	77,40%
Poliamida	12%	15%	18%	15,30%
Poliéster	3%	6%	9%	5,70%
Elastodieno	0,1%	1%	4%	1,10%
Elastano	0,1%	1%	4%	0,50%

Atenciosamente, WR CALÇADOS EIRELI.

WR CALÇADOS EIRELI



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97032/2020A
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana "BFE- 15052- Máscaras Cirúrgicas"

São Paulo, 11 de Abril de 2020.	
LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Rua Bahia 8054 - Galpão fundos - Passo Manso
Solicitante: Anísio Rausch Filho	CEP: 89.032-525 - Blumenau - SC

Material: Máscara Dupla com Filtro em TNT	
Data de entrada: 08/04/2020	Hora de entrada: 10:15
Embalagem: Caixa de Papelão	Condições de transporte: Temperatura ambiente

Descrição da amostra:

Marca: Lotus	Lote: não referido	Descrição do produto: não referido
Nº do produto: 01	Data de Fabricação: 04/2020	Data de Validade: não referida

Micro-organismo utilizado: *Staphylococcus aureus* ATCC 6538

Resultado: A amostra apresentou 90,5% de eficiência de filtração bacteriana.

Requisito de aprovação segundo NBR 15052:2004

BFE% $\geq$ 95%	Aprovada
BFE% < 95%	Reprovada

Metodologia: ABNT NBR 15052: 2004 Anexo B Artigos de não tecido de uso Odonto-médico-hospitalar - Máscaras Cirúrgicas - Requisitos

Observação: Este ensaio tem seu valor restrito somente à(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório, apenas pela veracidade desta via.

Diretora Técnica	Gerente de Laboratório
Maria José Silveira CRBio.: 18.098-01	Paula de Maio Trezza CRBio.: 43.933/01-D

Controlbio Assessoria Técnica Microbiológica S/S Ltda.

Rua Comendador Elias Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516-000 - São Paulo - SP

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CRL 0545, escopo disponível em:

<http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0545.pdf>

Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em www.controlbio.com.br.



**A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA
MICRORREGIÃO DO
MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP**

PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2021

LOTE 01

ANVISA

SUBITEM 1.6 E 1.7

LICITANTE:

**WR CALÇADOS EIRELI
CNPJ N° 25.369.684/0001-24**

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento



Dados da Empresa Nacional

Razão Social

DBE NATURALDO BRASIL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ

07.503.492/0001-87

Endereço Completo

RUA PEDRO TREVISAN, Nº 220 - COLÔNIA RIO GRANDE CEP: 83.025-580 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR

Telefone

(41) -3282-1177

Responsável Técnico

ÂNE MARGARETE KERNISKI

Responsável Legal

CLAITON ENDLER

Dados do Cadastro

Razão

D.E.

CNPJ

Cadastro Nº

2.04.365-4

Data do Cadastro

11/12/2006

Situação

☒ Ativa

Nº do Processo

25023.021187/2006-41

Cadastro

2 - Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar

- Perfumes
- Produtos de Higiene
- Cosméticos

Embalar

- Perfumes
- Produtos de Higiene
- Cosméticos

Expedir

- Produtos de Higiene
- Cosméticos
- Perfumes

Fabricar

- Cosméticos

- Produtos de Higiene
- Perfumes

Reembalar

- Perfumes
- Produtos de Higiene
- Cosméticos



Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

Voltar

Consultas / Cosméticos - Produtos Registrados / Cosméticos - Produtos Registrados
/ Cosméticos - Produtos Registrados



Detalhes da Apresentação

Produto	ÁLCOOL GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS DOUTORZINHO
Processo	25351.197373/2017-96
Apresentação	FRASCO DE PLASTICO - Primária
Categoria	GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
Local de Fabricação	Número do CNPJ da Empresa 07.503.492/0001-87 Razão Social DBE NATURALDO BRASIL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Município SÃO JOSÉ DOS PINHAIS UF PR País BRASIL Tipo Nacional
Categ Forma Física	GEL
Local Tonalidade	Não se aplica para essa categoria
Con Prazo de Validade do Produto	2 Anos
Conservação	CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
Destinação	COMERCIAL
Restrição	RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

[Voltar](#)



Consultas / Cosméticos - Produtos Registrados / Cosméticos - Produtos Registrados / Cosméticos - Produtos Registrados

Detalhes da Apresentação

Produto	ÁLCOOL GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS DOUTORZINHO
Processo	25351.197373/2017-96
Apresentação	FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA - Primária
Categoria	GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
Local de Fabricação	Número do CNPJ da Empresa 07.503.492/0001-87 Razão Social DBE NATURALDO BRASIL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Município SÃO JOSÉ DOS PINHAIS UF PR País BRASIL Tipo Nacional
Forma Física	GEL
Tonalidade	Não se aplica para essa categoria
Prazo de Validade do Produto	2 Anos
Conservação	CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
Destinação	COMERCIAL
Restrição	RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

Voltar

Consultas / Cosméticos - Produtos Regularizados / Cosméticos - Produtos Regularizados



Detalhes do Produto

Número do Registro

Empresa Detentora

Número do CNPJ da Empresa	Razão Social	Autorização
07.503.492/0001-87	DBE NATURALDO BRASIL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.04.365-4
UF	Município	Código do Município
PR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	412550

Caracterização

Número do Processo	25351.663596/2021-37
Grupo do Produto	SABONETE FACIAL E/OU CORPORAL SEM FINALIDADE ESPECÍFICA - GRAU 1
Nome do Produto	SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO COM ALOE VERA DOUTORZINHO
Forma Física do Produto	LÍQUIDO VISCOSO
Situação do Produto	ATIVO

Local de Fabricação

Nacional		
Número do CNPJ da Empresa	Fabricante	Nº da Autorização
07.503.492/0001-87	DBE NATURALDO BRASIL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.04.365-4
UF	Município de Fabricação	Código do Município
PR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	412550

Apresentação

Destinação do Produto	Período de Validade do Produto
-----------------------	--------------------------------

Destino COMERCIAL		2 ANOS	
Restrição de Uso/Venda	Cuidados de Conservação		
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM	CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM		
Embalagem Primária	Embalagem Secundária		
FRASCO DE PLÁSTICO	PRODUTO SOMENTE CONTÉM EMBALAGEM PRIMÁRIA		

[Voltar](#)

23/07/2021

COMERCIAL

Restrição de Uso/Venda

RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

Embalagem Primária

FRASCO DE PLÁSTICO



**A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA
MICRORREGIÃO DO
MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP**

PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2021

LOTE 02

LAUDOS

LICITANTE:

**WR CALÇADOS EIRELI
CNPJ N° 25.369.684/0001-24**



INSTITUTO
DE TECNOLOGIA

TÊXTIL, MODA E CONFECÇÃO

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 387.1A-20

Página 1 de 1

ELS:

Assinatura

Empresa: ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI
Contato: Sergio **e-mail:** wander.online@hotmail.com
Endereço: Rua Engenheiro Júlio César de Souza Araújo, 69 - Cidade Industrial
CEP: 81290-270 - Curitiba - PR
Recebimento: 11/09/2020 **Início:** 06/10/2020 **Término:** 06/10/2020

Item de ensaio: TECIDO 100% POLIÉSTER AZUL MARINHO

Local de realização dos ensaios: ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.

Resultados:

Ensaio	Metodologia	Variável	Resultado	Unidade
Análise qualitativa e quantitativa do conteúdo fibroso	NBR 13538/1995 e NBR 11914/1992	Fibra 1	100% POLIÉSTER	%

São Paulo, 07 de outubro de 2020.

Leandro Augusto Cepeda
Técnico responsável

Assinado de forma digital por Marcelo Luiz Pereira
DN: c=BR, ou=SENAI-SP, o=Laboratório ETV
CRL131, cn=Marcelo Luiz Pereira,
email=marcelo.lpereira@sp.senai.br
Dados: 2020.10.07 14:40:12 -03'00'

Marcelo Luiz Pereira
Signatário autorizado

Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 387.1B-20



Empresa: ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI
Contato: Sergio **e-mail:** wander.online@hotmail.com
Endereço: Rua Engenheiro Júlio César de Souza Araújo, 69 - Cidade Industrial
CEP: 81290-270 - Curitiba - PR
Recebimento: 11/09/2020 **Início:** 17/09/2020 **Término:** 17/09/2020

Item de ensaio: TECIDO 100% POLIÉSTER AZUL MARINHO**Local de realização dos ensaios:** ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.**Resultados:**

Ensaio	Metodologia	Variável	Resultado	Unidade
Gramatura de tecidos	NBR 10591/08	Gramatura	337,08	g/m²
		Coefficiente de variação (CV)	0,69	%

Condições de ensaio de gramatura:

- Número de corpos de prova por amostra: 05
- Área de medição: 99,685 cm²

São Paulo, 07 de outubro de 2020.

Aline da Silva Santos
Técnico responsável

Assinado de forma digital por Marcelo Luiz Pereira
DN: c=BR, ou=SENAI-SP, o=Laboratório ETV
CRL131, cn=Marcelo Luiz Pereira,
email=marcelo.lpereira@sp.senai.br
Dados: 2020.10.07 14:39:19 -03'00'

Marcelo Luiz Pereira
Signatário autorizado

Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 387.1C-20



Empresa: ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI
Contato: Sergio **e-mail:** wander.online@hotmail.com
Endereço: Rua Engenheiro Júlio César de Souza Araújo, 69 - Cidade Industrial - Curitiba - PR.
Recebimento: 11/09/2020 **Início:** 21/09/2020 **Término:** 21/09/2020

Item de ensaio: TECIDO 100% POLIÉSTER AZUL MARINHO**Local de realização dos ensaios:** ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.**Resultados:**

Ensaio	Método	Variável	Resultado	Unidade
Título de fios – comprimento reduzido	NBR 13216/94	Título	87,59	Tex
		Título	6,74	Ne
		CV%	0,66	%
		Comprimento	0,50	m
		Sentido do fio	Urdume	-

Ensaio	Método	Variável	Resultado	Unidade
Título de fios – comprimento reduzido	NBR 13216/94	Título	93,67	Tex
		Título	6,30	Ne
		CV%	3,46	%
		Comprimento	0,50	m
		Sentido do fio	Trama	-

Condições de ensaio de título reduzido:

- Nº de corpos de prova por amostra: 10
- Pré-tensão: 0,25 gf/Tex

São Paulo, 7 de outubro de 2020.


Assinado de forma digital por Marcelo Luiz Pereira


DN: c=BR, ou=SENAI-SP, o=Laboratório ETV

CRL131, cn=Marcelo Luiz Pereira,

email=marcelo.lpereira@sp.senai.br

Dados: 2020.10.07 14:40:29 -03'00'


Silvia S. M. Marçal
Técnico responsável


Marcelo Luiz Pereira
Signatário autorizado

Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 387.1D-20

Página 1 de 1

Empresa: ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI
Contato: Sergio **e-mail:** wander.online@hotmail.com
Endereço: Rua Engenheiro Júlio César de Souza Araújo, 69 - Cidade Industrial
CEP: 81290-270 - Curitiba - PR
Recebimento: 11/09/2020 **Início:** 17/09/2020 **Término:** 24/09/2020

**Item de ensaio:** TECIDO 100% POLIÉSTER AZUL MARINHO**Local de realização dos ensaios:** ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.**Resultados**

Ensaio	Metodologia	Variável	Resultado	Unidade
Densidade de fios	NBR 10588/15	Urdume	20,0	Fios/cm
		Trama	14,4	Fios/cm


Condições de ensaio de densidade:

- Leitura feita em 2,5 cm
- Nº de leituras por amostra: 05

São Paulo, 7 de outubro de 2020.


Jane de Oliveira Costa
Técnico responsável

Assinado de forma digital por Marcelo Luiz Pereira
DN: c=BR, ou=SENAI-SP, o=Laboratório ETV
CRL131, cn=Marcelo Luiz Pereira,
email=marcelo.lpereira@sp.senai.br
Dados: 2020.10.07 14:38:26 -03'00'


Marcelo Luiz Pereira
Signatário autorizado

Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.



Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 387.1E-20

Página 1 de 1
337

FLS.:

Assinatura

Empresa: ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI

Contato: Sergio

e-mail: wander.online@hotmail.com

Endereço: Rua Engenheiro Júlio César de Souza Araújo, 69 - Cidade Industrial
CEP: 81290-270 - Curitiba - PR

Recebimento: 11/09/2020

Início: 17/09/2020

Término: 17/09/2020

Item de ensaio: TECIDO 100% POLIÉSTER AZUL MARINHO

Local de realização dos ensaios: ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.

Resultados:

Ensaio	Metodologia	Variável	Resultado	Unidade
Resistência à tração e alongamento (Tiras)	NBR 11912/16	Tração urdume	299,70	daN
		CV% - Tração urdume	1,06	%
		Alongamento urdume	39,11	%
		CV% - Alongamento urdume	1,84	%
		Tração trama	217,66	daN
		CV% - Tração trama	0,97	%
		Alongamento trama	39,23	%
		CV% - Alongamento trama	1,95	%

Condições de ensaio de ruptura e alongamento (tiras):

- Distância entre as garras: 200 mm
- Célula de carga utilizada: 500 kgf
- Velocidade de deslocamento das garras: 300 mm/min
- N.º de corpos de prova: 05 / sentido
- Corpos de prova condicionados
- Equipamento: Instron 4505
- Software Tracom Windows TRC v61288

São Paulo, 7 de outubro de 2020.

Jane de Oliveira Costa
Técnico responsávelAssinado de forma digital por Marcelo Luiz Pereira
DN: c=BR, ou=SENAI-SP, o=Laboratório ETV
CRL131, cn=Marcelo Luiz Pereira,
email=marcelo.lpereira@sp.senai.br
Dados: 2020.10.07 14:39:02 -03'00'Marcelo Luiz Pereira
Signatário autorizado**Notas:**

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 387.1F-20




Empresa: ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI
Contato: Sergio **e-mail:** wander.online@hotmail.com
Endereço: Rua Engenheiro Júlio César de Souza Araújo, 69 - Cidade Industrial
CEP: 81290-270 - Curitiba - PR
Recebimento: 11/09/2020 **Início:** 23/09/2020 **Término:** 23/09/2020

Item de ensaio: TECIDO 100% POLIÉSTER AZUL MARINHO**Local de realização dos ensaios:** ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.**Resultados:**


Avaliação colorimétrica instrumental - NBR ISO 105 J01/08 (2013)							
Nome	Iluminante	L*	a*	b*	C*	h°	delta E*cmc
Padrão Pantone 19-4024 TCX	D65/10°	22,79	-0,76	-11,63	11,66	266,27	-
	A/10°	21,76	-2,83	-12,87	13,18	257,60	-
	T84/10°	21,78	-1,75	-13,70	13,82	262,74	-
Tecido Azul Marinho	D65/10°	23,95	0,65	-12,06	12,07	273,07	1,97
	A/10°	23,06	-1,36	-12,98	13,05	264,02	1,94
	T84/10°	22,88	0,05	-14,11	14,11	270,19	2,24

Condições de ensaio de leitura de cor:
- Espectrofotômetro Konica Minolta - CM - 3600d
- Componente Especular: Incluída
- Abertura: Ø 4mm
- Observador: 10°
- Energia UV: Incluída

São Paulo, 7 de outubro de 2020.


Leandro Augusto Cepeda
Técnico responsável

Assinado de forma digital por Marcelo Luiz
Pereira
DN: c=BR, ou=SENAI-SP, o=Laboratório
ETV CRL131, cn=Marcelo Luiz Pereira,
email=marcelo.lpereira@sp.senai.br
Dados: 2020.10.07 14:38:02 -03'00'


Marcelo Luiz Pereira
Signatário autorizado

Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 387.2F-20



Empresa: ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI
Contato: Sergio **e-mail:** wander.online@hotmail.com
Endereço: Rua Engenheiro Júlio César de Souza Araújo, 69 - Cidade Industrial
CEP: 81290-270 - Curitiba - PR
Recebimento: 11/09/2020 **Início:** 23/09/2020 **Término:** 23/09/2020

Item de ensaio: TECIDO 100% POLIÉSTER AZUL ROYAL**Local de realização dos ensaios:** ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.**Resultados:**

Avaliação colorimétrica instrumental - NBR ISO 105 J01/08 (2013)							
Nome	Iluminante	L*	a*	b*	C*	h°	delta E*cmc
Padrão Pantone 19-3952 TCX	D65/10°	29,04	5,92	-36,90	37,37	279,12	-
	A/10°	25,45	-7,01	-41,88	42,46	260,50	-
	T84/10°	25,89	4,72	-43,96	44,21	276,13	-
Tecido Azul Royal	D65/10°	30,73	5,17	-32,10	32,51	279,16	2,42
	A/10°	27,92	-5,06	-35,33	35,69	261,85	3,38
	T84/10°	28,08	3,16	-37,70	37,83	274,79	3,11

Condições de ensaio de leitura de cor:

- Espectrofotômetro Konica Minolta - CM - 3600d
- Componente Especular: Incluída
- Abertura: Ø 4mm
- Observador: 10°
- Energia UV: Incluída

São Paulo, 7 de outubro de 2020.



Leandro Augusto Cepeda
Técnico responsável

Assinado de forma digital por Marcelo Luiz Pereira
DN: c=BR, ou=SENAI-SP, o=Laboratório ETV
CRL131, cn=Marcelo Luiz Pereira,
email=marcelo.lpereira@sp.senai.br
Dados: 2020.10.07 14:39:56 -03'00'



Marcelo Luiz Pereira
Signatário autorizado

Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 387.1G-20



Empresa: ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI
Contato: Sergio **e-mail:** wander.online@hotmail.com
Endereço: Rua Engenheiro Júlio César de Souza Araújo, 69 - Cidade Industrial - Curitiba - PR.
Recebimento: 11/09/2020 **Início:** 21/09/2020 **Término:** 21/09/2020

Item de ensaio: TECIDO 100% POLIÉSTER AZUL MARINHO**Local de realização dos ensaios:** ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.**Resultados:**

Ensaio	Metodologia	Variável	Resultado	Unidade
Espessura em tecidos	NBR 13371/05	Espessura	0,44	mm
		CV%	1,52	%

Condições de ensaio de espessura:

- Aparelho: Espessímetro MOM, modelo FF-02
- Método de ensaio: A
- N.º de corpos de prova: 10
- Pressão utilizada: 1,0 kPa

São Paulo, 7 de outubro de 2020.

Assinado de forma digital por Marcelo Luiz Pereira
DN: c=BR, ou=SENAI-SP, o=Laboratório ETV CRL131,
cn=Marcelo Luiz Pereira,
email=marcelo.lpereira@sp.senai.br
Dados: 2020.10.07 14:38:45 -03'00'

Silvia S. M. Marçal
Técnico responsável

Marcelo Luiz Pereira
Signatário autorizado

Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.

LAFITE – Laboratório de Ensaios Físicos e Químicos Têxteis
Av. Primeiro de Maio, nº 670 – Bairro: 1º de Maio – Brusque – SC – CEP: 88353-202
Fone: (47) 3251-8905 E.mail: lafite@sc.senai.br

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 8625/19

Ensaios
ABNT NBR
ISO/IEC 17025



CRL 0091

Cliente: ON LINE COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI EPP
A/C: SÉRGIO
Endereço: RUA GUMERCINDO BOZA, Nº17636
JARDIM NOVOS HORIZONTES - CAMPO MAGRO - PR
CEP: 83535-000 Contato: (41) 3677-6863

Data de recebimento: 09/09/2019

Data de realização
do(s) ensaio(s): 10/09/2019

MÉTODO: ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE FIBRAS
NORMAS 20:2013 E 20A:2014 DA AATCC

RESULTADOS DE ENSAIO

AMOSTRA – POLIÉSTER 2

POLIÉSTER = 100,00 %

OBSERVAÇÕES:

1 – O resultado obtido se refere somente à amostra conforme recebida. Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

2 – Ambiente: Temperatura = $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ e UR = $(65 \pm 4) \%$.

Brusque, 10 de Setembro de 2019.

Signatário Autorizado

Adécio Gamba
CRQ nº 13100094

Final do Relatório

WR CALÇADOS EIRELI

CNPJ n° 25.369.684/0001-24 e IE n° 002808256.00-02

Avenida Julião Arbex, n° 00020 - Pavimento 1, Centro, Três Corações/MG
CEP 37.410-109, E-mail: licitacao01@centerdistribuidora.com.br - Tel.: (35) 3235-1001



A Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - AMESP

Comissão Permanente de Licitações

PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2021

Objeto:

Registro de Preços - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO ESCOLAR AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE AMOSTRA

Razão Social do Proponente:

WR CALÇADOS EIRELI

C.N.P.J

25.369.684/0001-24

Endereço

Avenida Julião Arbex, n° 20, Pavimento 1, Centro

Inscrição Estadual:

002.808.256.00-02

Cidade/Estado

Três Corações / MG

CEP: 37410-109

E-Mail:

licitacao01@centerdistribuidora.com.br

Telefone / Fax:

(35) 3235-1001

Contato:

Maylon da Silva Salviano

LOTE 01

Subitem	Unid.	Qtde	Especificação	Marca	AMOSTRA	LAUDO / ANVISA
1.1	Unid.	1	NECESSAIRE SLIN	ONLINE	SIM	SIM
1.2	Unid.	1	LENÇOS ANTISSEPTICOS	FREE WIPES	SIM	
1.3	Unid.	1	SQUEEZE 300 ML	ACTION	SIM	
1.4	Unid.	2	MASCARÁ LAVAVÉL	LOTUS	SIM	SIM
1.5	Unid.	1	TOALHA DE ROSTO	ACTION	SIM	
1.6	Unid.	1	GEL HIGIENIZADOR PARA MÃOS	DOUTORZINHO	SIM	SIM
1.7	Unid.	1	SABONETE LIQUIDO	DOUTORZINHO	SIM	SIM
1.8	Unid.	1	PROTETOR INFANTIL - VISEIRA	ACTION	SIM	

LOTE 02

Subitem	Unid.	Qtde	Especificação	Marca	AMOSTRA	LAUDO / ANVISA
2.1	Unid.	39.176	MOCHILA ESCOLAR INFANTIL	ONLINE	SIM	
2.2	Unid.	7.835	MOCHILA COM RODINHA	ONLINE	SIM	
2.3	Unid.	39.176	ESTOJO	ONLINE	SIM	SIM

Três Corações / MG, 26 de julho de 2021

	APROVADO
	REPROVADO

WR CALÇADOS EIRELI

AMESP

ATA Nº 12/2021

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021

O Pregoeiro da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - AMESP e a equipe de apoio, após análise da proposta apresentada pela empresa participante deste certame, tendo em vista o MENOR PREÇO GLOBAL da licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL PARA O REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO ESCOLAR AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP**. Resolve ratificar o resultado do presente pregão e adjudicar a seguinte empresa:

EMPRESA
WR CALÇADOS EIRELI, vencedora do Lote 01 pelo menor preço global de R\$ 8.259.867,84,00 (OITO MILHÕES DUZENTOS E CQUENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).
Empresa WR CALÇADOS EIRELI, vencedora do Lote 02 pelo menor preço global de R\$ 4.448.960,36 (QUATRO MILHÕES QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL NOVECENTOS E SESENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

O resultado do presente certame será levado ao conhecimento da autoridade superior para a devida homologação se achar de conforme.

Pouso Alegre/MG, aos 26 de Julho de 2021.

PREGOEIRO E MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO



Wagner do Couto – Pregoeiro.



José Vitor da Rosa Júnior – Membro da Equipe de Apoio.



Roque José dos Santos – Membro da Equipe de Apoio.

ATA Nº 12/2021**HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021**

O Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP **Sr. Ronaldo Laurindo Bueno**, no uso de suas atribuições legais, e ciente do parecer procedido pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, achando-o de conforme, homologa a seguinte empresa:

EMPRESA VENCEDORA
Empresa WR CALÇADOS EIRELI, vencedora do Lote 01 pelo menor preço global de R\$ 8.259.867,84,00 (OITO MILHÕES DUZENTOS E CIQUENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).
Empresa WR CALÇADOS EIRELI, vencedora do Lote 02 pelo menor preço global de R\$ 4.448.960,36 (QUATRO MILHÕES QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL NOVECIENTOS E SESENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

a qual foi a vencedora do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO ESCOLAR AOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP**. Autorizando assim que seja realizado o contrato entre as partes licitantes.


Ronaldo Laurindo Bueno
Presidente da AMESP

Homologado em 26/07/2021.